

DESCRIZIONE

Questa rete in fibra di vetro offre una soluzione affidabile per un'ampia varietà di applicazioni. Può essere utilizzata per colmare e rinforzare fessure nell'intonaco così come in altri lavori di costruzione.



Made in Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Caratteristiche essenziali	Valore	Norma
1	Altezza del rotolo (cm)	100 +/- 1%	EAD 040016-01-0404 § 2.2.5
2	Lunghezza del rotolo (m)	50	Valore dichiarato dal fabbricante
3	Dimensione della maglia (mm)	9.4 (+/- 0.5) x 8.1 (+/- 0.5)	EAD 040016-01-0404 § 2.2.5
4	Peso con coating (g/m2)	110 +/- 2%	EAD 040016-01-0404 § 2.2.8
5	Resistenza a trazione (N/5cm)	Senso longitudinale - MD: 1300 (+/- 100)	EAD 040016-01-0404 § 2.2.7
		Senso trasversale - CMD: 1200 (+/- 100)	
6	Allungamento (%)	Senso longitudinale - MD: 8 - 9	EAD 040016-01-0404 § 2.2.7
		Senso trasversale - CMD: 9 - 10	
7	Resistenza a trazione dopo l'invecchiamento (N/5cm)	Senso longitudinale - MD: 920 (+/- 100)	EAD 040016-01-0404 § 2.2.7
		Senso trasversale - CMD: >920 (+/- 100)	
8	Allungamento dopo l'invecchiamento (%)	Senso longitudinale - MD: 6 - 7	EAD 040016-01-0404 § 2.2.7
		Senso trasversale - CMD: 6.5 - 7.5	
9	Contenuto organico (%)	21.0 (+/- 3)	EAD 040016-01-0404 § 2.2.2
10	Spessore della rete (mm)	0.90 (+/- 0.10)	EAD 040016-01-0404 § 2.2.9
11	Combustione a caldo (MJ/kg)	NPD	EAD 040016-01-0404

POSA IN OPERA

- Utilizzare un profilo di partenza collocato alla base delle pareti esterne lungo tutto il perimetro dell'edificio.
- Stendere la malta collante su tutta la superficie o a cordolo perimetrale più 3 punti centrali. Garantire la copertura minima del collante su almeno il 40% del pannello isolante.
- Posare i pannelli per file e a giunti sfalsati ben accostati. Tassellare ad avvvitamento o a percussione applicando un minimo di 6 tasselli seguendo lo schema a "T" o a "W".
- Stendere la rete sovrapponendo per un minimo di 10cm i lembi di giuntura mantenendola stabile sulla superficie del rasante durante la successiva fase di lisciatura e frattazzatura.
- Dare una mano di primer colorato prima della posa dello strato di finitura al fine di preparare la superficie alla posa del rivestimento.
- Completata l'asciugatura, procedere alla stesura del rivestimento colorato.

AVVISI DI UTILIZZO

Rete con maglia dimensionata in modo da permettere il passaggio della colla per cappotto anche in presenza di granulometrie superiori al normale con conseguente annegamento della colla evitando fenomeni di separazione.

Per la conservazione ottimale attenersi a quanto segue:

- tenere i rotoli in verticale;
- non esporre i rotoli alle intemperie;
- non esporre i rotoli ai raggi solari;
- non stoccare i rotoli in locali e/o spazi con temperatura <0°C o >40°C.